

BOLETIM TÉCNICO

Tinta Acrílica Interior: É uma tinta de revestimento acrílico para quem deseja qualidade e economia. Produto que tem boa aplicação, secagem rápida e pouco respingo. apresentando cobertura com o filme após estar seco. Produto de ótimo acabamento. Indicado para pinturas de paredes em interiores, alvenarias, cerâmicas, e blocos de cimento.

COR / ASPECTO: Conforme catálogo de cores / Fosco.

Disponível em: Balde 16 L – Galão plástico 3,6 L.

Composição básica: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.

PRODUT O	*m ² / Por Embalagem ACABADO	Nº Demão Recomen dada	Diluição Recomen dada	Secagem	Aplicação
Tinta Acrílica Interior	Balde 15L - 105m ² Galão 3,6 L - 25m ²	2 a 3	5 a 10 % Água Potável	Toque – 1 hora Intervalo entre demãos – 4 horas. Final – 24 horas	Rolo de lã de pelo baixo, pincéis de cerdas macias e airless.

*O rendimento prático do produto descrito acima é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação e experiência do aplicador, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Assim que abrir a embalagem, mexer o produto com uma espátula/ régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, mofo, graxas, gorduras, poeiras, etc. De acordo com norma NBR 13.245.

TRATAMENTOS RECOMENDADOS

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco Fraco / Baixa coesão/ Partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibro – cimento).	(Fundo Preparador de Paredes e SELADOR ACRILICO PIGMENTADO – AVANT Color, conforme o caso.
Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias. Aplique o SELADOR ACRILICO PIGMENTADO – AVANT Color antes da tinta.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível. Aplicar Fundo Preparador de Paredes para posterior

	aplicação de SELADOR ACRILICO PIGMENTADO – AVANT Color
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem, aplicar Fundo Preparador de Paredes seguido de SELADOR ACRILICO PIGMENTADO – AVANT Color
Mofo	Lavar com solução de água sanitária e água (proporção 1:1), deixar agir por 30 minutos. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo). Após aplique uma demão de SELADOR ACRILICO PIGMENTADO – AVANT Color
Superfícies com Brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.

Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas.

IMPORTANTE - Consulte a meteorologia local (www.climatempo.com.br) antes de fazer pintura externa, pois se na semana estiver previsão de chuva, não deverá efetuar o serviço. Ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado, também deverão ser evitados.

Consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo, (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico.

A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência, suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. A luz natural ou artificial e o brilho do acabamento da tinta interferem na cor, assim as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

Dica: Mantenha portas e janelas abertas para arejar o ambiente

ATENÇÃO: Na troca de uma Tinta de cor escura por uma cor clara é recomenda-se a aplicação de uma demão de Selador Acrílico Pigmentado, para que não ocorra manchas.

PRECAUÇÕES

- PRODUTO ATÓXICO E NÃO INFLAMÁVEL.
- MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- MANTER A EMBALAGEM FECHADA, A MESMA NÃO DEVERÁ SER INCINERADA OU REUTILIZADA.
- NÃO COMER OU BEBER PERTO DO LOCAL DA APLICAÇÃO.

Apesar de não ser tóxico é recomendado o uso de EPIS como luvas, máscaras e óculos.

Em caso de contato com a pele lavar com água corrente.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Limpeza e Conservação

Após a cura total da tinta de acabamento aplicada sobre a massa (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

TERMO DE GARANTIA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações descritas neste Boletim. O rendimento do produto é para 1 demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de demãos. Ressaltando que o desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

As instruções e recomendações contidas neste Boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé representando o melhor de nosso conhecimento. Porém não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade.

O consumidor (aplicador) deve observar os procedimentos e normas existentes.

A empresa Inbras Color reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.